

**Lucida - satinata
resistente al lavaggio
uretanizzata
per interno ed esterno
facile applicazione
idrorepellente**



CARATTERISTICHE

Vernice trasparente, a solvente, per legno, che permette di ottenere finiture, lucide o satinata. Ideale per la verniciatura di manufatti in legno all'interno ed all'esterno, dotato di buona elasticità che consente al film di seguire le variazioni dimensionali del supporto.

Il legante, a base di una resina alchidica-uretanica, consente l'utilizzo del prodotto anche all'esterno in condizioni di forte esposizione agli agenti atmosferici ed in ambiente marino.

Essicca lentamente penetrando in profondità nel legno, attraverso le fibre, formando un film idrorepellente, impermeabilizzando il legno.

Disponibile trasparente lucida e satinata.

CAMPI D'IMPIEGO

Ideale per usi su manufatti in legno anche in ambienti marini e montani dove le sollecitazioni ambientali sono di difficile soluzione. Questo prodotto può essere utilizzato anche su pitture preesistenti su pareti per ottenere superfici perfettamente lavabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,05 kg/l	Temperatura	5-35°C
Resina/Legante	Alchidica-Uretanica	Umidità relativa	>60%
Residuo secco	55%	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Lucido - Satinato	Diluyente	Acquaragia/Dil. Sintetico
Resist/Lavaggio	Alta	Pennello	max 5%
Resist/Salino	Alta	Rullo	max 5%
Permeabilità al Vapore acque	Bassa	Pistola/Airless	5%
COV contenuto	max 490 g/l (cat.i/BS)	Resa indicativa	8-10 mq/l
Confezioni	750 ml - 2,5 litri	Numero mani	2 o più mani
Presa di sporco	Bassa	Essiccazione	fuori polvere in 3-4 ore, sopravverniciabile 24 ore.

vernice protettiva trasparente

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Manufatti in legno nuovi non verniciati

I supporti lignei devono essere asciutti, stagionati e puliti.

Dare una leggera carteggiatura per eliminare il pelo del legno.

Applicare una prima mano di VERNIS IMPREGNANTE per impregnare in profondità i pori.

- Manufatti in legno già verniciati

Asportare con operazioni di raschiatura la pittura scrostata o mal ancorata e carteggiare con carta abrasiva a grana media (280-320). In presenza di tarli procedere con l'applicazione di Antitarlo e lasciare asciugare per 3-4 giorni. Per una finitura naturale applicare una mano di Turapori nitro e a distanza di 24 ore carteggiare e applicare una o due mani di VERNIS IMPREGNANTE.

- Supporti in muratura già verniciati

Pulire e riparare parti ammalorate e procedere con la finitura.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua e sapone subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.