

PRODOTTI VERNICIANTI E AUSILIARI



ELITE

VERNICE BICOMPONENTE SATINATA

Indicata per la verniciatura di supporti legnosi in genere. Di ottima distendibilità, permette di eseguire finiture con buona copertura su qualsiasi tipo di legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Bicomponente
- Effetto satinato
- Ottima dilatazione


AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni in legno non verniciato
- Vecchie pavimentazioni in legno accuratamente carteggiate e prive di residui di oli o cere
- Supporti legnosi in genere (mobili, scale, etc..)

NON UTILIZZARE:

- Su supporti non legnosi
- Su supporti nei quali non sia stata verificata la compatibilià della vernice
- Su supporti legnosi oliati o cerati

CICLO CONSIGLIATO:



ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY

Tel.: +39(0)424-566 406 - Fax: +39(0)424-566 473 - www.adesiv.it - E-mail: info@adesiv.it



PRODOTTI VERNICIANTI E AUSILIARI



ELITE

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido ambrato
Viscosità Ford 4 a 20 °C (secondi): Prodotto catalizzato	17 - 22
Resa Valore Gloss 60°:	60 - 70
Secco, prodotto catalizzato (%):	50 - 55
Rapporto di catalisi (A:B):	1:1
Durata della miscela (ore):	2
Resa (g/m²):	80 - 100
Fuori polvere (minuti):	40 - 60
Temperatura d'uso (°C):	+15 - +25
Calpestabile (ore):	10 - 12
Messa in servizio (giorni):	48 - 72
Applicazione/Attrezzi:	rullo, pennello
Pulizia attrezzi:	Solvente GR7, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Confezioni: complessiva da 10 l (5 l comp. A + 5 l comp. B)
Limitazioni d'uso:	Infiammabile Aerare l'ambiente durante la stesura, evitando correnti d'aria Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali Non applicare in ambienti umidi Ambientare il prodotto a 20 °C prima dell'applicazione Base solvente

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliconi. Il legno da trattare dovrà essere asciutto, con umidità compresa tra 8 – 12%. La temperatura dell' ambiente compresa da 15 a 25 °C, l' umidità relativa non superiore al 75%. La superficie deve essere preventivamente stuccata attraverso l'utilizzo del nostro LEGASTUCCO L100.

Prima dell'applicazione, si consiglia una carteggiatura finale della superficie con grana 150-180 e una pulizia con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico. Il pavimento in legno dovrà essere preventivamente trattato con MAXIFONDO SF2C (vedi scheda tecnica).

APPLICAZIONE

Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Preparare la sola quantità di prodotto necessaria utilizzando dei recipienti puliti. Miscelare omogeneamente con un attrezzo pulito i due componenti (1 parte comp. A + 1 parte comp. B) e lasciare prereagire il prodotto per 10 minuti circa. Applicare in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo circa 12 ore, previa carteggiatura con grana 180-220, pulizia dell'intera superficie con aspirapolvere e panno antistatico, si può procedere, eventualmente, alla stesura di una seconda mano di ELITE. Se si ritiene necessario allungare il tempo della miscela verniciante aggiungere max il 5% del nostro DILUENTE MB. Durante la stesura evitare il formarsi di correnti d'aria e di sbalzi climatici che potrebbero condizionare la dilatazione del prodotto. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

Componente A





Componente B





