

FONDO WB 2C



FONDO BICOMPONENTE POLIURETANICO ALTO TRAFFICO

Fondo poliuretano bicomponente trasparente, all'acqua per parquet, applicabile a rullo o pennello. Da utilizzare come mano di fondo su superfici soggette a calpestio elevato.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Bicomponente poliuretano
- Esente da solventi
- Alta copertura
- Facile applicazione
- Carteggiabile
- Nessun sormonto

AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni in legno
- Supporti legnosi in genere (mobili, scale etc..)

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido lattiginoso
Valore gloss 60°	Semiopaco 20 - 30
Rapporto di catalisi:	10 : 1
Resa (g/m ²):	80 - 100 <small>(la resa del prodotto può variare a seconda della porosità o planarità della superficie da trattare)</small>
Fuori polvere (minuti):	60 - 70
Carteggiatura (ore):	8 - 12
Sovraverniciabilità (ore):	8 - 12
Temperatura d'uso (°C):	+ 15 - +25
Applicazione/Attrezzi:	Rullo, pennello
Pulizia attrezzi:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Rimozione del prodotto:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): <small>temperatura compresa fra +5°C e +25°C</small>	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Unità complessive scatole da 11 l (2 confezioni comp.A da 5 l + 2 comp.B da 0,5 l)
Note:	Agitare accuratamente prima dell'uso
Limitazioni d'uso:	Non applicare in ambienti umidi, teme il gelo, evitare correnti d'aria, ambientare il prodotto prima dell'applicazione

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliconi. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 - 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura con grana 120/150, pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

APPLICAZIONE Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Aggiungere lentamente l'induritore (componente B) al componente A sotto agitazione e mescolare accuratamente. Attendere circa 10 - 15 minuti dopo aver miscelato i due componenti prima dell'applicazione. Filtrare il prodotto prima dell'uso e applicare in maniera omogenea a rullo o a pennello.

Si consiglia di consultare sempre la scheda tecnica del prodotto verificando i cicli di verniciatura compatibili.

FONDO WB 2C



CICLO MEDIO - ALTO TRAFFICO: FONDO WB 2C + 2 MANI VERNICE MONO STONE (effetto naturale ultra opaco)

APPLICAZIONE Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare una prima mano di fondo WB 2C in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo circa 8 - 12 ore a C.N. previa carteggiatura con grana 180 - 220 e pulizia della superficie, si può procedere alla stesura di una mano di vernice monocomponente STONE. Se necessario dopo 8 - 12 ore, previa carteggiatura con grana 220 e pulizia della superficie, si può procedere alla stesura di una seconda mano finale di vernice monocomponente STONE. Usare sempre guanti protettivi. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

CICLO ALTO TRAFFICO: FONDO WB 2C + 2 MANI VERNICE BICOMPONENTE PURE WOOD (effetto naturale ultra opaco) o ICE (effetto opaco, semiopaco, semilucido e lucido)

APPLICAZIONE Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare una prima mano di fondo WB 2C in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo circa 8 - 12 ore a C.N. previa carteggiatura con grana 180 - 220 e pulizia della superficie, si può procedere alla stesura di una mano di vernice bicomponente. Se necessario dopo 8 - 12 ore, previa carteggiatura con grana 220 e pulizia della superficie, si può procedere alla stesura di una seconda mano finale di vernice bicomponente. Usare sempre guanti protettivi. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.