

## LIFE



### VERNICE MONOCOMPONENTE POLIURETANICA

Vernice all'acqua monocomponente poliuretanic per pavimenti in legno.  
Nuova tecnologia formulativa che garantisce facile stesura e ottima dilatazione.  
Idonea per ambienti residenziali soggetti a calpestio medio.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monocomponente
- Esente da solventi
- Base acqua
- Facile applicazione
- Buona copertura
- Adatto per pavimentazioni a traffico normale (es. abitazioni)

#### AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni in legno
- Supporti legnosi in genere (mobili, scale etc..)

#### CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

|  |  |
|--|--|
| Aspetto:   | Liquido lattiginoso  |
| Viscosità Ford 4 a 20 °C (secondi):                              | 28 - 34  |
| Valore gloss 60°:  | Lucido > 80<br>Semilucido 40 - 50<br>Opaco < 30  |
| Resa (g/m²):   | 80 - 100<br>(la resa del prodotto può variare a seconda della porosità o planarità della superficie da trattare)       |
| Fuori polvere (minuti):  | 60 - 70  |
| Carteggiatura (ore):   | 8 - 12   |
| Indurimento finale (giorni):                                     | 5 - 7  |
| Pedonabilità (giorni)  | 2 - 3  |
| Temperatura d'uso (°C):  | + 15 - +25   |
| Applicazione/Attrezzi:   | Rullo, pennello  |
| Pulizia attrezzi:  | Acqua, a prodotto ancora fresco  |
| Rimozione del prodotto:  | Acqua, a prodotto ancora fresco  |
| Magazzinaggio (mesi):<br>temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C | 12   |
| Informazioni sullo smaltimento:                                  | Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali  |
| Confezioni:  | Unità complessive da 10 l (fustini da 5 l cad.no)  |
| Note:  | Agitare accuratamente prima dell'uso   |
| Limitazioni d'uso:   | Non applicare in ambienti umidi, teme il gelo, evitare correnti d'aria, ambientare il prodotto prima dell'applicazione |

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliconi. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 - 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25 °C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura con grana 120/150, pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

**APPLICAZIONE** Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Filtrare e applicare in maniera omogenea a rullo o a pennello.

Si consiglia di consultare sempre la scheda tecnica del prodotto verificando i cicli di verniciatura compatibili. Usare sempre guanti protettivi. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.



### LIFE

#### **CICLO TRAFFICO MEDIO (effetto naturale): PU-1 BASIC + LIFE (effetto opaco)**

**APPLICAZIONE** Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare la prima mano di PU-1 BASIC a rullo o pennello, in modo uniforme. Dopo circa 6-8 ore (senza carteggiare) applicare una seconda mano di PU-1 BASIC. Dopo circa 12 ore, previa carteggiatura con grana 180-220 e pulizia della superficie, procedere alla stesura di una mano di vernice LIFE.

#### **CICLO TRAFFICO MEDIO (solo vernice): LIFE (effetto lucido, semilucido, opaco)**

**APPLICAZIONE** Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare la prima mano di LIFE a rullo o pennello, in modo uniforme. Dopo circa 8-12 ore, previa carteggiatura con grana 180-220 e pulizia della superficie, procedere alla stesura della seconda mano di LIFE. Successivamente, se necessario e sempre previa carteggiatura, applicare una terza e ultima mano di LIFE.

#### **PITTOGRAMMI DI PERICOLO:**

--      --      --