

PAVIOLIO 25 WB

OLIO PIGMENTATO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Prodotto colorante a base di oli vegetali modificati per il trattamento a impregnazione dei pavimenti in legno posti all'interno. PAVIOLIO 25 WB può essere sovraverniciato con vernice ad acqua bicomponente.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monocomponente
- Alto potere colorante e penetrante
- Possibilità di finitura con una sola applicazione
- Idoneo per tutte le essenze legnose
- Buona resistenza all'acqua e al calpestio
- Sovraverniciabile

AREA DI APPLICAZIONE:

- pavimentazioni di legno massiccio non verniciato
- pavimentazioni di legno multistrato non verniciato
- elementi in legno in genere non verniciati (scale, etc..)

NON UTILIZZARE:

- Su fondi non assorbenti
- Su materiali diversi dal legno o su pavimenti prefiniti già verniciati

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido cremoso
Viscosità (@ 20 C°; Brookfield)	Tixotropico
Secco (%)	50 - 60
Resa 1 mano (m ² /l) 2 mani (m ² /l)	20 ca. 12 ca.
Tempo di attesa per lucidatura (minuti)	20 - 40 (i tempi di attesa per la lucidatura variano in funzione delle condizioni ambientali e allo spessore dello strato applicato)
Tempo di attesa per sovraverniciatura (ore):	minimo 18 - 24 (i tempi indurimento finale variano a seconda delle condizioni climatiche, della ventilazione e allo spessore dello strato applicato)
Indurimento finale del sistema (giorni)	minimo 7 giorni
Applicazione/Attrezzi:	Rullo, pennello, tampone o spatola liscia inox
Pulizia attrezzi:	Ragia minerale dearomatizzata
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5°C e +25°C	12
Informazioni sullo smaltimento	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni	Unità da 1 l \ per scatola 8 unità
Colorazioni disponibili:	Neutro, bianco, grigio, teak, cognac e wengè
Limitazioni d'uso:	Mescolare accuratamente prima dell'uso. Ventilare l'ambiente durante l'uso e nella fase di indurimento evitando le correnti d'aria. Sovraverniciare se necessario usando esclusivamente il nostro prodotto verniciante bicomponente ICE.
GISCODE	Ö20

PAVIOLIO 25 WB

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il pavimento in legno da trattare dovrà essere pulito, asciutto (con umidità compresa tra 8 – 12 %) ben levigato, stuccato e carteggiato (massimo con una grana 150) e privo di parti distaccanti.

Si consiglia di prestare massima attenzione nell' uniformità della carteggiatura in quanto ogni piccola imperfezione può essere accentuata dall'utilizzo del colorante. PAVIOLIO 25 WB è compatibile con tutte le essenze legnose ma si consiglia l'applicazione su legni a venatura larga come rovere, larice, castagno ...i quali esaltano le caratteristiche del prodotto. Tutte le tonalità sono mescolabili tra loro per poter ottenere una infinita varietà di colori.

APPLICAZIONE

Temperatura di applicazione da + 10 a + 30 C° con umidità non superiore al 75 %.

Ambientare e mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

Nel trattamento di superfici ampie si consiglia di versare le varie confezioni di prodotto necessarie in un unico contenitore per ottenere assoluta uniformità di colorazione.

Applicare PAVIOLIO 25 WB mediante l'utilizzo di rullo, pennello, tampone o spatola liscia inox direttamente sulla superficie legnosa. Dopo 5-10 minuti, se necessario omogeneizzare la superficie con un panno morbido rimuovendo eventuali eccessi di prodotto.

Attendere circa 20 – 40 minuti (a seconda delle condizioni ambientali o comunque a prodotto ancora fresco) e successivamente lucidare in maniera uniforme la superficie con monospazzola con disco bianco.

Dopo circa 6 – 8 ore, l'intensità del colore può essere aumentata applicando una seconda mano di prodotto con le stesse modalità della prima mano.

Non carteggiare il prodotto tra una mano e l'altra.

Consigliamo di effettuare sempre delle prove preliminari della colorazione scelta per assicurarsi di ottenere l'effetto desiderato. A fine applicazione si raccomanda di bagnare abbondantemente con acqua stracci, rulli, pennelli utilizzati per l'applicazione onde evitare il pericolo di autocombustione.

SOVRAVERNICIATURA PAVIOLIO 25 WB CON VERNICE BICOMPONENTE ICE

Dopo almeno 18 ore dalla lucidatura del PAVIOLIO 25 WB applicare (senza carteggiare) una mano di vernice all'acqua bicomponente ICE. Se necessario dopo circa 12 ore carteggiare leggermente la superficie e procede alla stesura della seconda e ultima mano di vernice.

SOVRAVERNICIATURA PAVIOLIO 25 WB (BIANCO O GRIGIO) CON FONDO UNIPRIMER E VERNICE BICOMPONENTE ICE

Dopo almeno 24 ore dalla lucidatura del PAVIOLIO 25 WB applicare (senza carteggiare) una mano di fondo monocomponente UNIPRIMER. Dopo circa 1 – 2 ore carteggiare leggermente il fondo e procede alla stesura di una mano di vernice bicomponente ICE.