

## PU - 1 BASIC



### FONDO VERNICIANTE MONOCOMPONENTE POLIURETANICO ULTRA OPACO

Fondo poliuretano monocomponente ultra opaco, trasparente, antingiallente all'acqua per parquet, applicabile a rullo o pennello. Da utilizzare per ottenere un effetto essenza naturale sia come fondo per cicli di verniciatura poliuretanicici ad elevato calpestio sia come fondo vernice applicato in due/tre mani per finiture con buona resistenza meccanica.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monocomponente poliuretano ultra opaco
- Esente da solventi
- Effetto legno naturale
- Facile applicazione fondo/vernice
- Carteggiabile
- Nessun sormonto

#### AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni in legno
- Supporti legnosi in genere (mobili, scale etc..)

#### CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido lattiginoso
Valore gloss 60°	Ultra opaco 6 - 8
Resa (g/m²):	90 - 100 (la resa del prodotto può variare a seconda della porosità o planarità della superficie da trattare)
Fuori polvere (minuti):	60 - 70
Carteggiatura (ore):	5 - 6
Sovraverniciabilità (ore):	8 - 12
Temperatura d'uso (°C):	+ 15 - +25
Applicazione/Attrezzi:	Rullo, pennello
Pulizia attrezzi:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Rimozione del prodotto:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5°C e +25°C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Unità complessive scatole da 10 l (2 confezioni da 5 l)
Note:	Agitare accuratamente prima dell'uso
Limitazioni d'uso:	Non applicare in ambienti umidi, teme il gelo, evitare correnti d'aria, ambientare il prodotto prima dell'applicazione

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliconi. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 - 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura con grana 120/150, pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

**APPLICAZIONE** Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Attendere circa 10 - 15 minuti, filtrarlo e applicarlo in maniera omogenea a rullo o a pennello.

Si consiglia di consultare sempre la scheda tecnica del prodotto verificando i cicli di verniciatura compatibili.



### PU - 1 BASIC

#### **CICLO MONO PRODOTTO FONDO/VERNICE : 2 o 3 MANI PU - 1 BASIC (effetto ultra opaco)**

**APPLICAZIONE** Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare una prima mano di fondo vernice PU - 1 BASIC in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo circa 8 - 12 ore a C.N. previa carteggiatura con grana 180 - 220 e pulizia della superficie, si può procedere alla stesura di una seconda mano di fondo vernice PU - 1 BASIC. Se necessario dopo 8 - 12 ore, previa carteggiatura con grana 220 e pulizia della superficie, si può procedere alla stesura di una terza mano finale di fondo vernice PU - 1 BASIC . Usare sempre guanti protettivi. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

#### **CICLO MEDIO TRAFFICO: PU - 1 BASIC + 2 MANI VERNICE MONO STONE (effetto ultra opaco)**

**APPLICAZIONE** Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare una prima mano di fondo PU - 1 BASIC in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo circa 8 - 12 ore a C.N. previa carteggiatura con grana 180 - 220 e pulizia della superficie, si può procedere alla stesura di una mano di vernice monocomponente STONE. Se necessario dopo 8 - 12 ore, previa carteggiatura con grana 220 e pulizia della superficie, si può procedere alla stesura di una seconda mano finale di vernice monocomponente STONE. Usare sempre guanti protettivi. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

#### **CICLO ALTO TRAFFICO: PU - 1 BASIC + 2 MANI VERNICE BICOMPONENTE PURE WOOD (effetto ultra opaco) o ICE (effetto opaco, semiopaco, semilucido e lucido)**

**APPLICAZIONE** Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare una prima mano di fondo PU - 1 BASIC in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo circa 8 - 12 ore a C.N. previa carteggiatura con grana 180 - 220 e pulizia della superficie, si può procedere alla stesura di una mano di vernice bicomponente. Se necessario dopo 8 - 12 ore, previa carteggiatura con grana 220 e pulizia della superficie, si può procedere alla stesura di una seconda mano finale di vernice bicomponente. Usare sempre guanti protettivi. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.