



## ADESIVI PER PAVIMENTI IN LEGNO



### WB MONO MS/LE *standard performance*

#### ADESIVO SILANICO

Adesivo monocomponente silanico specifico per l'incollaggio di pavimenti prefiniti multistrato e massiccio di piccole dimensioni su sottofondi cementizi o su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (marmo, piastrelle, palladiana, supporti legnosi).

Se applicato in maniera omogenea sulla superficie di posa, WB MONO MS/LE crea una barriera impermeabilizzante che aiuta a prevenire la risalita di umidità dai sottofondi cementizi.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monocomponente
- 100 % MS Technology
- Ideale per l'incollaggio di pavimenti prefiniti multistrato e massiccio di piccole dimensioni
- Facile da pulire
- Esente da isocianato o ammine
- Esente da solventi
- Esente da acqua
- Conforme alla norma ISO 17178: elastico

#### PROPRIETÀ SPECIALI:

	Simbolo EC1 PLUS R Stabilito con il criterio GEV, classificato come EMICODE EC1 PLUS R: bassissime emissioni.
	Classe di emissione secondo la normativa francese.
	Prodotto edile ad emissione testate secondo la direttiva DIBt - colla per parquet. <b>Z-155.10-422</b>
	Adatto per impianto a pavimento
	Riduzione del rumore da calpestio

#### AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni assorbenti e non assorbenti
- Massetti cementizi tradizionali
- Massetti in anidride
- Massetti a base di solfato di calcio
- Sottofondi assorbenti e non assorbenti a riscaldamento o raffreddamento a pavimento

Su queste superfici possono essere incollati:

- Elementi in legno massiccio senza incastro da 10 mm (lamparquet) secondo la normativa din en 13227
- Legno massiccio a lamelle (industriale) secondo la normativa din en 14761
- Pavimenti prefiniti multistrato secondo la normativa din en 13489
- Pavimentazioni in sughero

WB MONO MS/LE se applicato in maniera uniforme e omogenea (formando uno strato continuo) può fungere da barriera a vapore esclusivamente per le tipologie di parquet sopraindicati con incastro maschio/femmina e su piani di posa non riscaldati con umidità residua fino a 4% corrispondente all'85% di umidità ambientale.

## WB MONO MS/LE standard performance



Massa volumica (g/cm <sup>3</sup> )	1,60 - 1,70
Resa (g/m <sup>2</sup> ): - pavimenti in sughero - pavimenti in legno	400 – 500 (g/m <sup>2</sup> ) spatola dentata n° 4 800 – 1000 (g/m <sup>2</sup> ) spatola dentata n° 6 <small>(la resa del prodotto può variare a seconda della porosità o planarità della superficie da trattare)</small>
Temperatura d'uso (°C):	+10 C°
Tempo aperto (min)	40 - 50
Pedonabilità (ore):	circa 6 in funzione delle condizioni ambientali
Levigatura o caricabilità:	Dopo 24 – 36 ore
Applicazione/Attrezzi:	spatola dentata
Pulizia attrezzi:	GR7, a prodotto ancora fresco
Rimozione del prodotto:	panno pulito, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura maggiore +5°C	12
Informazioni sullo smaltimento	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni	15 kg
Limitazioni d'uso:	Il supporto da trattare dovrà essere conforme alla normativa DIN 18356
GISCODE	RS10
Forza di taglio ISO 17178	1,6 N/mm <sup>2</sup>
Allungamento a rottura ISO 17178	2,9
Forza di taglio UNI EN 14293	2,1 N/ mm <sup>2</sup>

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto da trattare dovrà essere compatto, asciutto, pulito, esente da parti distaccanti come residui di pitture murali, polveri, cere o simili e conforme alla norma DIN 18356.

Prima della posa verificare sempre l'umidità del sottofondo e del legno con appositi strumenti. La misurazione di umidità del sottofondo va fatta in profondità (ca. 2-3 cm) con igrometro a fiale di carburo in modo da escludere la possibile presenza di sostanze fortemente igroscopiche (quali pomice, vermiculite), le quali possono cedere umidità in esse contenuta con conseguente rigonfiamento del pavimento.

L'umidità dovrà essere <2% per massetti tradizionali e <0.2% in anidrite.

Non posare su massetti non protetti da possibili rimonte di umidità (interporre sempre una adeguata guaina di tenuta al vapore). Su massetti poco porosi o a base di solfato di calcio è consigliabile carteggiare meccanicamente la superficie e aspirare i residui di sporco, polvere o parti distaccanti.

I sottofondi cementizi spolveranti o umidi dovranno essere consolidati con dei primer (tipo il nostro PRIMER WB PU), i quali favoriscono una adeguata adesione del collante (vedi scheda tecnica).

### APPLICAZIONE

Non applicare a temperature ambientali inferiori a 10°C (condizioni diverse possono portare a risultati non eccellenti o a una variazione dei tempi di asciugatura).

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare WB MONO MS/LE sulla superficie con apposita spatola dentata in maniera uniforme e successivamente posare il parquet esercitando un'adeguata pressione. A prodotto ancora fresco si consiglia di rimuovere eventuali residui di collante attraverso l'utilizzo di un panno.

Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali.

Prima dell'utilizzo consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.